

Referentie	Beschrijving	Type	max temp	krimp percentage drogen	chamotte			Krimp percentage				Wateropname percentage				Kleur			
					grootte mm	% chamotte	kleur chamotte	1000°	1100°	1200°	1300°	1000°	1100°	1200°	1300°	1000°	1100°	1200°	1300°
	Vast																		
011	011 Mont Blanc - 1300°_10kg_porselein	porselein	1300	4,2	-	-	-	1,5	7,0	12,0	12,2	20,5	10,6	0,1	0,0	sneeuw wit			
2sg	2SG 0-5 leder_25%_1-2mm_1280°_10kg_klei	steengoed	1280	5,3	0-5	25	geel bruin	0,4	1,4	3,0	3,4	12,0	9,7	6,3	4,4	rose	licht oranje	lederkleur	grijs
4sf	4sf SuperNova gemarmerd_25%_0-05mm_1200°_10kg_klei	steengoed	1200	6,2	0-0,5	25	wit	0,3	3,4	5,1	-	13,9	7,7	3,5	-	wit-rood- bruin gemarmerd			
8	8 Cork Stone_12.5%_0.5-2mm_10kg_klei	steengoed	1250	4,9	0,5-2	12,5	zwart	1,2	3,8	4,9	-	12,5	6,1	3,2	-	geel-bruin-zwarte grove spikkels			
9	9 extra zwart_1150°_10kg_klei	steengoed	1150	8,7	-	-	zwart	2,6	6,2	-	-	11,1	3,8	-	-	bruin	donker bruin	zwart	
9s	9s extra zwart_25%_0-1mm_1200°_10kg_klei	steengoed	1200	7,4	0-1	25	zwart	1,7	3,7	5,7	-	12,2	9,2	5,2	-				
9SG40	9SG40 extra zwart_40%_0-2mm_1200°_10kg_klei	steengoed	1200	6,6	0-2	40	zwart	1,2	4,5	4,6	-	13,9	8,1	5,8	-	wit	wit	wit	grijs/wit
11	11 wit_1300°_10kg_klei	steengoed	1300	6,3	-	-	-	0,0	2,9	5,3	5,9	14,8	8,9	3,3	0,5				
11s	11S wit_25%_0-1mm_1300°_10kg_klei	steengoed	1300	5,5	0-1	25	wit	-0,1	2,0	3,7	4,9	13,4	10,0	5,4	2,1				
11SF2502	11SF2502 wit_25%_0-0.2mm_1300°_10kg_klei	steengoed	1300	5,5	0-0,2	25	wit	0,0	1,5	3,8	5,6	14,4	11,7	6,3	1,7				
11sf4005	11SF 4005 wit -40%-0-0.5mm_1300°_10kg_klei	steengoed	1300	5,5	0-0,5	40	wit	0,1	1,7	3,5	5,0	13,4	10,7	6,2	2,3	wit	wit	wit	grijs/wit
11SG40	11SG wit_40%_0-2mm_1300_10kg_klei	steengoed	1300	5,0	0-2	40	wit	-0,1	1,7	3,2	4,2	13,2	10,1	6,0	3,3				
f11	F11 wit 1300°_10kg_vezelklei	steengoed	1300	5,0	-	-	-	0,6	3,7	5,9	6,3	19,8	14,1	7,2	4,9				
11Py-G	11py-G wit spikkel_Pyriet_1280°_10kg_klei	steengoed	1300	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	wit gespikkeld			
15PY	15py-G creme-beige_Pyriet_1280°_10kg_klei	steengoed	1280	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	beige gespikkeld			
16s	16S rood_25%_0-1mm_1250°_10kg_klei	steengoed	1250	7,6	0-1	25	rood	1,5	4,8	5,2	-	11,0	4,8	3,4	-	rood	donker rood	brikrood	
27	27 Black Stone_25%_0,5-2mm_1250°_10kg_klei	steengoed	1250	5,4	0,5-2	25	zwart	0,2	2,6	4,4	4,6	13,8	9,5	4,7	3,9	grijs met grove zwarte spikkel			
28	28 Red stone_40%_0-0.5mm_1300°_10kg_klei	steengoed	1300	7,4	0-0,5	40	zwart	1,5	4,6	5,0	-	12,3	6,2	4,3	-	rood met grove zwarte spikkel			
29	29sf Vintage_25%_0-05mm_1300°_10kg_klei	steengoed	1300	5,0	0-0,5	25	wit	0,2	2,4	5,3	6,3	15,7	11,7	4,6	1,1	Wit-grijs gemarmerd			
31SF02	31sf 0-0,2mm peper&zout_25%_0-02mm_1250°_10kg_klei	steengoed	1250	6,0	0-0,2	25	zwart	0,1	2,9	5,2	-	14,3	9,0	2,8	-	Licht grijs gespikkeld	medium grijs gespikkeld	donker grijs gespikkeld	
31sf05	31sf 0-0,5mm peper&zout_25%_0-05mm_1250°_10kg_klei	steengoed	1250	5,8	0-0,5	25	zwart	0,1	2,8	4,7	-	13,8	8,8	3,2	-				
116	116 antraciet_1300°_10kg_klei	steengoed	1300	6,3	-	-	-	-0,1	2,9	5,8	5,6	15,3	9,7	2,4	1,0	licht grijs	medium grijs	donker grijs	
116sf2502	116SF 0-0,2 antraciet 25%_0-0.2mm_1300°_10kg_klei	steengoed		6,0	0-0,2	25	grijs	0,5	2,1	4,4	5,4	13,7	11,1	4,6	0,9				
116s	116S antraciet_25%_0-1mm_1300°_10kg_klei	steengoed	1300	5,5	0-1	25	grijs	0,1	1,6	4,0	5,1	13,2	10,6	4,9	1,5	wit	wit	wit	grijs/wit
120.7	120.7 wit_25%_0063mm_1300°_10kg_vlamvaste klei	vlamvast	1300	6,5	0-0,63	25	wit	0,2	3,0	5,3	6,0	14,7	9,3	4,0	0,5				
121	121 wit_25% zilverzand_0-0.5mm_1300°_10kg_klei	steengoed	1300		0-0,5	25	wit												
191	Airdry 191 wit_2,5kg	zelfdrogend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
312	312 rood_1200°_10kg_klei	steengoed	1200	5,3	-	-	-	1,4	5,6	8,2	-	15,8	6,9	0,1	-	licht rood	rood	brikrood	
922	922 wit_200°_0-1mm_1300°_10kg_vuurvaste klei	vuurvast	1300	5,4	0-1	200	wit	0,9	1,9	2,6	3,0	13,9	12,9	11,7	10,7	rose	crème	wit	wit
	Vloeibaar																		
G001	G001 MontBlanc_1300°_10kg_giet porselein	porselein	1300	4,2	-	-	-	0,5	6,4	13,4	13,2	25,3	14,6	0,0	0,0	sneeuw wit			
G10	G10 rood_1200°_10kg_gietklei	steengoed	1200	3,0	-	-	-	1,2	5,7	8,4	-	18,0	7,8	0,3	-	licht rood	rood	brikrood	
G11	G11 wit_1300°_10kg (SG1780gr/L)_gietklei	steengoed	1300	3,8	-	-	-	-0,2	1,3	4,3	7,3	19,2	17,0	9,7	1,7	wit	wit	wit	grijs/wit
G116	G116 Antraciet_1300°_10kg_gietklei	steengoed	1300	4,8	-	-	-	0,6	2,2	5,4	7,6	18,1	15,8	7,3	0,5	licht grijs	medium grijs	donker grijs	donker grijs
G12	G12 zwart_1150°_10kg_gietklei	steengoed	1150	4,0	-	-	-	-0,6	6,4	-	-	21,7	7,2	-	-	donker bruin	zwart		
G52	G52 wit_1300°_10kg_giet porselein	porselein	1300	1,8	-	-	-	1,6	6,0	9,8	9,9	24,2	12,9	0,2	0,1	wit			